DORTHZ FIBRE

20 mm, FIBRILLEE

PRESENTATION

DORTHZ FIBRE se présente sous forme de fibres polypropylènes fibrillés, blanches.

DOMAINE D'APPLICATION

- **Sols industriels.**
- **Chapes liquides.**
- Béton léger.
- Rails de sécurité.
- Routes et autoroutes.

MODE D'EMPLOI

Les fibres sont introduites dans le malaxeur en même temps que les agrégats (sable + ciment) avant mouillage.
Malaxer à sec 1 à 2 minutes.
Ajouter l'eau et poursuivre le malaxage pendant 1 à 2 mn.
Pour améliorer l'ouvrabilité, nous recommandons d'ajouter une dose d' EURO FLUID par sac de ciment.
Dosage:

- **un sachet-dose de 105 g de fibre / sac de ciment** (code 166)**.**
- **un sachet-dose de 1 kg par m3 de béton dosé à 350 kg de ciment** (code 165)**.**

AVANTAGES

- Supprime le treillis soudé anti-fissuration (**12 500 000 fibres/Kg**).
- **Augmente les résistances mécaniques des bétons et mortiers.**
- **Très efficace contre la formation de fissures de retrait.**
- Réduit la perméabilité.
- Très économique.
- Un malaxage trop long n'entraîne pas la formation d'agglomérats.

SECURITE D'EMPLOI

- DORTHZ FIBRE ne remplace en aucun cas les ferrailles de résistance.
- Le produit bénéficie d'un cahier des charges **approuvé par SOCOTEC** pour les travaux de dallages.

COMPAGNIE FRANCE CHIMIE
42/44 rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND – Tél. 04 73 14 40 40
Fax 04 73 14 40 44 - Site web : www.dorthz.com
SAS au capital de 1 000 000 € - Siren 408 948 834 R.C.S Clermont-Ferrand – Code APE 2059